


OKS 2561

Ochrona cynkowo-aluminiowa, spray



Opis

Ochrona antykorozyjna do wszystkich metali żelaznych, na bazie proszku cynkowego i aluminiowego o wysokiej czystości z aktywną, katodową ochroną antykorozyjną.

Obszary zastosowań

- Do naprawy uszkodzeń powierzchni ocynkowanych, np. po spawaniu, wierceniu lub cięciu bez późniejszego lakierowania
- Do ochrony powierzchni metalowych, np. krat, ogrodzeń, rynien odpływowych itp.

Branże

- Technika kolejowa
- Logistyka
- Technika komunalna
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Przemysł metalurgiczny
- Przemysł chemiczny
- Budowa maszyn (obrobarek) i urządzeń
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
- Przemysł szklarski i odlewniczy

Zalety i korzyści

- Długotrwała ochrona przed korozją z aktywną katodową ochroną antykorozyjną dzięki optymalnemu połączeniu pigmentów cynkowych i aluminiowych.
- Odcień koloru przypomina powierzchnię ocynkowaną ognioowo, co umożliwia naprawę w zaledwie jednym kroku roboczym.
- Samoregenerująca się warstwa polimerowa, która zamyka się ponownie w razie drobnych uszkodzeń, zapobiegając korozji.
- Nadaje się do ochrony przed korozją do kategorii C4H zgodnie z normą DIN EN ISO 12944:2018-06 na obszarach o atmosferze przemysłowej i obszarach przybrzeżnych o umiarkowanej ekspozycji na sól.

Wskazówki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnej przyczepności należy najpierw oczyścić powierzchnię, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Spryskiwana powierzchnia musi być metaliczna, nielakierowana i sucha. Przed użyciem wstrząsnąć puszką, aż słyhać będzie obijanie się kulek mieszających i wstrząsać intensywnie przez kolejne 2 minuty. Optymalna grubość warstwy: Z odległości 20–30 cm rozpylić cienką, równomierną warstwę na przygotowaną powierzchnię, wykonując 3–4 ruchy krzyżowe lub okrężne. Unikać miejscowych nadmiarów. W przypadku grubszych warstw należy powtórzyć nakładanie po odparowaniu rozpuszczalnika. Po zakończeniu natryskiwania odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć zawór, aż wydostanie się z niego tylko rozpuszczalnik. Warunki schnięcia i utwardzania – wg poniższych danych technicznych.

Opakowanie dostawy

- 400 ml Spray

OKS 2561

Ochrona cynkowo-aluminiowa, spray

Dane techniczne

	Norma	Warunek	Jedn.	Wartość
Skład				
Środek wiążący				Żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik				Mieszanina rozpuszczalników
Stałe materiały smarujące				Proszek cynkowy
Stałe materiały smarujące				Proszek aluminiowy
Dane techniki zastosowań				
Dolna temperatura robocza			°C	-70
Górna temperatura robocza			°C	250
Optymalna grubość warstwy	DIN EN ISO 2178/2360	DIN 50 982-2	µm	60-80
Pokrycie powierzchni		Grubość warstwy 70 µm	m²/pojemnik	ok. 2
Temperatura obróbki			°C	10-35
Czas schnięcia		20°C	min	5-10
Czas utwardzania		przy 20°C	h	12-24
Czas utwardzania		przy 150°C	min	15
Kolor				koloru aluminium
Gęstość	DIN EN ISO 3838	przy 20°C	g/cm³	0,69
Test przekrojowy	DIN EN ISO 2409	2 mm odstęp między siatkami		GT=0
Test odporności na słoną mgłę	DIN EN ISO 9227	Grubość warstwy >70 µm suszenie powietrzem	h	>800
Test odporności na słoną mgłę	DIN EN ISO 9227	Grubość warstwy >Utwardzanie cieplne 100 µm (150°C/15min)	h	>1.300
Dopuszczenie				
UFI				VKQD-H0Y0-J009-8XW1

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🌐 www.oks-germany.com

a brand of



Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wносить roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Produkt tylko dla użytkowników profesjonalnych. Karta charakterystyki dostępna do pobrania na stronie www.oks-germany.com.

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.