

MICROLUBE GB 00

Płynny smar przekładniowy



Zalety

- Płynny smar przekładniowy
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
- Wysoka ochrona przed zużyciem
- Dobre właściwości ochrony przed korozją
- Nie tworzą się zagłębienia (rowki) przy smarowaniu zanurzeniowym
- Daje się przetłaczać w instalacjach do smarowania centralnego

Opis

MICROLUBE GB 00 jest specjalnym smarem na bazie oleju mineralnego, nie zawierającym stałych substancji smarujących. Może przejmować duże obciążenia, wykazuje bardzo dobre cechy ochrony przed zużyciem i korozją, oraz dobrą zdolność rozprowadzania, ma dobrą odporność na wodę oraz znakomite właściwości płynięcia.

Dziedziny zastosowania

MICROLUBE GB 00 znajduje zastosowanie do smarowania suwaków pras mechanicznych, wysokoobciążonych, olejoszczelnych przekładni czołowych i stożkowych (np. silniki przekładniowe, małe przekładnie), przekładni ślimakowych ze skojarzeniem materiałów stal / stal oraz sprzęgieł kłowych. Ponadto MICROLUBE GB 00 może być stosowany do smarowania szyn ślizgowych i prowadnicowych jak też dużych napędów łańcuchowych.

Wskazówki dot. zastosowania

MICROLUBE GB 00 może być stosowany do smarowania zanurzeniowego przekładni o prędkościach obrotowych do ok. 4 m/s. W przypadku większych prędkości jest możliwe również podawanie smaru w drodze wymuszonego smarowania kropłowego.

MICROLUBE GB 00 daje się przetłaczać przez instalacje smarowania centralnego.

Karty charakterystyki

Aktualne karty charakterystyki można pobrać z naszej strony internetowej: www.klueber.com. Można je również zamówić za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta lub Państwa osoby kontaktowej.

Opakowanie	MICROLUBE GB 00
Puszka 1 kg	+
Wiadro 25 kg	+
Beczka 180 kg	+

Parametry produktu	MICROLUBE GB 00
Numer artykułu	020236
Kolor	czerwony
Struktura	włókniasty , jednorodny
Gęstość, Metoda Klüber: PN 024, 20°C	około 0.93 g/cm³

MICROLUBE GB 00

Płynny smar przekładniowy



Parametry produktu	MICROLUBE GB 00
Penetracja po ugniataniu, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, dolna granica	430 0.1 mm
Penetracja po ugniataniu, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, górna granica	475 0.1 mm
Lepkość kinematyczna oleju bazowego, 100°C, obliczone dane	około 35 mm ² /s
Lepkość kinematyczna oleju bazowego, 40°C, obliczone dane	około 700 mm ² /s
Test zdzierania FZG, DIN ISO 14635-3, w oparciu o standard, A / 2.8 / 50, etap ładowania awaryjnego	≥ 12
Minimalny okres przechowywania od daty produkcji, w suchym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich i w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.	36 miesięcy

Klüber Lubrication – your global specialist

Naszą pasją są innowacyjne rozwiązania trybologiczne. W drodze osobistej opieki i doradztwa pomagamy naszym klientom w osiągnięciu sukcesu - na całym świecie, we wszystkich gałęziach przemysłu, na wszystkich rynkach. W drodze zaawansowanych koncepcji technicznych, przy zaangażowaniu doświadczonych, kompetentnych pracowników, spełniamy od ponad 95 lat rosnące wymagania pod adresem wydajnych i ekonomicznych specjalnych środków smarowych.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Niemcy /
Telefon +49 89 7876-0 / Telefax +49 89 7876-333.

Dane zawarte w niniejszym dokumencie bazują na naszym ogólnym doświadczeniu i wiedzy w chwili publikacji. Powinny one technicznie doświadczonemu czytelnikowi dać wskazówki dot. możliwych zastosowań. Dane te nie zawierają jednak przyrzeczenia właściwości ani gwarancji przydatności produktu w indywidualnym przypadku. Nie zwalniają one użytkownika od tego, by przedtem przetestować zastosowanie produktu. Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi, które zależą od składu środka smarowego, zadanego celu i techniki zastosowania. Środki smarowe zmieniają swoje parametry techniczne w zależności obciążenia mechanicznego, dynamicznego, chemicznego i termicznego, ciśnienia i czasu. Te zmiany cech produktu mogą wpływać na działanie elementów konstrukcyjnych. Z zasady zalecamy indywidualną rozmowę doradcą a na życzenie i w miarę możliwości chętnie udostępniamy próbki do testów. Produkty Klüber Lubrication podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego Klüber Lubrication zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w niniejszym dokumencie, w każdym czasie i bez uprzedzenia.

Wydawca i copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Przedruk, również fragmentaryczny, jest dozwolony tylko za podaniem źródła i przysłaniem egzemplarza dowodowego i tylko po porozumieniu się z Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG.